

# Timbercote

## Blanke, zijdeglans houtbescherming

### Beschrijving

Timbercote Zijdeglans is een blanke houtbescherming voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Timbercote Zijdeglans vertoont een duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber.

### Toepassing/ ondergrond

Timbercote Zijdeglans is bedoeld als blanke afwerklaag voor buiten op alle houtsoorten, zowel massief als gefineerd, over bijv. 1 of 2 lagen Timbercote Transparant en/ of Timbercote Hoogglans.

Timbercote Zijdeglans is eveneens toe te passen op bestaande, goed schoongemaakte/ ontvette vernislagen.

### Verwerking

Door middel van kwastapplicatie. De minimum verwerkingstemperatuur dient 10°C te zijn.

### Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70 %)

Dichtheid	: 0,96 kg/dm <sup>3</sup>
Vaste Stofgehalte	: 46% vol.
Glansgraad	: zijdeglans
Vloeiing	: goed
Hechting	: goed op geschikte ondergronden
Weervastheid	: zeer goed
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast
Reiniging gereedschap	: terpentine
Theoretisch rendement	: bij 25 mu.m. droge laagdikte 18m <sup>2</sup> /ltr.

Praktisch rendement	: is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn: 12m <sup>2</sup> /ltr.
Strijken/rollen	: ca 85% v.h. theor. rendement.
Laagdikte	: de gemiddelde droge laagdikte is 25 mu.m., afhankelijk van ondergrond/ applicatie.
Droging	: stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij	: na ca. 6 uur
Overschilderbaar	: na ca. 16 uur
Buitenduurzaamheid	: volgens advies aangebracht; gemiddeld 4 jaar.
Houdbaarheid	: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden
Verpakking	: 500 ml, 1 en 2,5 liter
Kleur	: blank

#### **Werkwijze voorbehandeling**

Alle te behandelen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn.  
Niet intact zijnde verflagen verwijderen.

#### **Systeem I**

1e laag Timbercote Transparant  
2e laag Timbercote Hoogglans of Transparant  
3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant  
4e laag Timbercote Zijdeglans als afwerking.