



# GALVANISÉ À FROID



## DESCRIPTION

Avis galvanisé à froid est une peinture à base de composés de zinc époxy-ester. La galvanisation à froid Avis contient un pourcentage élevé de zinc pur et offre donc la meilleure protection cathodique possible contre la rouille.

Avis galvanisé à froid peut être peint avec les systèmes de peinture habituels.

## APPLICATION

Pour une utilisation extérieure sur le fer et l'acier Mis à nu (sa 2,5).

## MODE D'EMPLOI

- Enlevez la calamine et la rouille.
- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de graisse.
- Mélanger bien la galvanisation à froid au préalable.
- Appliquez en plusieurs couches fines.

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML - 1 L
Couleur :	gris
Degré de brillance :	mat





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	à 35 µm d'épaisseur de film sec 12 m <sup>2</sup> /ltr
Épaisseur de la couche :	35 µm
Sec hors poussière:	après 10 minutes environ.
Sec au toucher:	après environ 30 minutes
Recouvrable:	après environ 24 heures
Densité :	environ 2,21 kg/ltr
Teneur en matières solides :	environ 77
Dilution :	prêt pour la Brosse
Nettoyage des outils :	avec du xylène/diluant doux
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C dans son emballage d'origine non ouvert.
Contenu de l'emballage :	500 ML - 1 L
Niveau de brillance :	Mat
Couleur :	Gris

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN