# VERNIS ALUMINIUM

## DESCRIPTION

Finition universelle à haute brillance pour l'intérieur et l'extérieur à base de résines alkydes grasses. La laque a une grande résistance aux intempéries et une bonne résistance à l'eau. Elle est facile à appliquer au pinceau.

## APPLICATION

Comme couche de finition sur du bois et de l'acier apprêtés et déjà recouvert d'un agent anticorrosion ou d'un apprêt. Convient pour les travaux de construction et le secteur du bâtiment et de l'entretien.

## MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support soit propre, sec et exempt de graisse.
- Poncez bien le bois traité.
- Prétraitez l'acier brut avec Avis Multiprimer gris et le bois brut avec une Couche de fond.
- Remuez bien le Vernis aluminium avant de l'utiliser.
- Si vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les vernis entre eux.
- Appliquez en 1 à 2 couches complètes. Si vous utilisez un pulvérisateur de peinture, appliquez des couches croisées.
- Température de traitement : > 5 °C.
- Nettoyez les outils avec du white spirit immédiatement après leur utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement : | 1 L |
| Couleur : | argent (RAL 9006) et argent foncé (RAL 9007) |
| Niveau de brillance : | Brillant |

Pearl Paint Group
Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl
www.avisprofessional.nl

PEARLPAINTGROUP

## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendement théorique : | 12 m2 | | |
| Rendement pratique : | En fonction du support et de la méthode d'application | | |
| Étalage/roulage : | | | |
| | Pulvérisation : | | |
| | | *Pulvérisateur à air* | *Airless* |
| | *Pression (en bar)* | 1,2 - 1,8 | 110 - 130 ATO |
| | *Ouverture* | 2 - 4 ATO | 0.009"/20° |
| | *Dilution* | Max 20 % | Max 20 % |
| Épaisseur de la couche : | environ 40 microns | | |
| Sec hors-poussières : | 2 heures | | |
| Sans adhésif : | 4 heures | | |
| Recouvrable : | 24 heures | | |
| Extrait sec : | environ 66 % en poids<br>environ 51 % en volume | | |
| Dilution : | Pour le pinceau avec du white spirit et l'aérosol à peinture avec du benzène | | |
| Nettoyage des outils : | Avec les diluants courants | | |
| Durée de conservation : | 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, conservé dans un endroit sec et à l'abri du gel. | | |
| Contenu de l'emballage : | 1 L | | |
| Niveau de brillance : | Brillant | | |
| Couleur : | RAL9006 \| Argent<br>RAL9007 \| Argent foncé | | |

## SIGNIFICATION DES ICÔNES